

**СПЕЦИФИКАЦИИ НА 3D ПРИНТИРАНЕ - FDM**

Дебелина на слоя	0.18/0.25/0.33 mm.
Точност на печат	0.2 mm.
Минимана дебелина на стената	1.00 mm.
Максимални размери на работната площ	254 x 254 x 305 mm
Външен вид на повърхностите	Необработените части имат груба повърхност. слоевете на изработка са видими.
Възможност за дообработка	Частите могат да бъдат боядисвани и зашкурени.

**ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	Мерна единица	ABS
Density	g/cm ³	1,05
Tensile Strength	MPa	32
Tensile Modulus	MPa	1900
Flexural Strength	MPa	41
Elongation at Break	%	20
Flexural Modulus	N/mm ²	1900
Shore D/A-hardness		74
Heat Distortion Temp	°C	90