

**СПЕЦИФИКАЦИИ НА 3D ПРИНТИРАНЕ – FDM**

Дебелина на слоя	0.02 – 0.35 mm.
Точност на печат	0.2 mm.
Минимана дебелина на стената	1.00 mm.
Максимални размери на работната площ	633 x 486 x 523 mm.
Външен вид на повърхностите	Необработените части имат груба повърхност, слоевете на изработка са видими.
Възможност за дообработка	Частите могат да бъдат боядисвани и зашкурени.

**ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	Мерна единица	ASA
Density	g/cm ³	1,07
Tensile Strength	MPa	42
Tensile Modulus	MPa	1800
Flexural Strength	MPa	65
Elongation at Break	%	25
Flexural Modulus	N/mm ²	2000
Shore D/A-hardness		N/A
Heat Distortion Temp	°C	95