

**СПЕЦИФИКАЦИИ НА 3D ПРИНТИРАНЕ - MJF**

Дебелина на слоя	0.016 mm
Точност на печат	0.025-0.05 mm.
Минимална дебелина на стената	0.25 - 0.5 mm.
Максимални размери на работната площ	
Външен вид на повърхностите	Крайните детайли притежават гладка повърхност.
Възможност за дообработка	

**ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

	Мерна единица	VisiJet M3-X
Density	g/cm <sup>3</sup>	1,04
Tensile Strength	MPa	49
Tensile Modulus	MPa	2168
Flexural Strength	MPa	65
Elongation at Break	%	8,3
Flexural Modulus	N/mm <sup>2</sup>	N/A
Shore D/A-hardness		N/A
Heat Distortion Temp	°C	88